

## 直接无捻粗纱



### 产品牌号

## ECT467R-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

### 产品说明

用于PU电线杆、拉挤型材等，缠绕、拉挤工艺。适用于聚氨酯树脂 (PU)；

### 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 优异的集束性
- 良好的树脂结合性
- 迁移少，力学性能好，毛纱少

### 技术指标

浸润剂类型	线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	抗拉强度 (N/Tex)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO3341
硅烷型	2400±5%	17±1	≤0.1	0.55±0.20	≥0.30N/Tex
硅烷型	4800±5%	24±1	≤0.1	0.55±0.20	≥0.30N/Tex

### 规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度[tex(g/km)]
467R-2400	ECT/TM	17	2400
467R-4800	ECT/TM	24	4800

### 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
	外径	内径	高度			
15~18				48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

### 存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。