

## PA专用 短切纱



### 产品牌号

**ECS301HP-3-H**

- ◆ 短切玻纤
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度 (mm)
- ◆ 纤维直径

## 产品说明

ECS301HP是特别为增强尼龙树脂体系而设计的适用于PA6、PA66、PA612、PA12、PA6T、PA9T以及其他类型的高温尼龙本产品同时也适用于橡胶改性的尼龙体系及尼龙与其他塑料共混物合金，如PA/PE,PA/PP,PA/ABS等.该产品在2010年被评为中国国家级工业产品并获得中国工业大奖。

### 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 优异的耐冷冻液性能
- 良好的耐高温性能
- 低烟气发生量
- 良好的树脂结合性

### 技术指标

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	集束性 (g)
---	ISO1888	ISO3344	ISO1887	* CPIC/TM-13
硅烷型	10±1	≤0.05	0.45±0.1	≤5

## 规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度 [mm]
ECS301HP-3-H	ECT HL TM	10	3、4.5

## 包装方式

提供两种包装方式:

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

包装方式	包装重量 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm] 长*宽*高
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	850*500*120

## 存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在 10-30℃，湿度控制在 50 -75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。