

LFT-PA直接纱



产品牌号

ECT 4301H-1200

- ◆玻璃类型
- ◆浸润剂牌号
- ◆粗纱线密度(tex)

产品说明

PA改性专用直接纱, 满足客户在力学性能、制品颜色等方面的特殊要求, 适合LFT、产品不含NPE

产品特点

- 特殊表面处理剂
- 稳定的纱线密度;
- 良好使用工艺性;
- 优异的力学性能;
- 优异的耐冷冻液性能
- 制品颜色白

技术指标

浸润剂类型	单丝直径(μ m)	抗拉强度(N/Tex)	可燃物含量(%)	含水量(%)
--	ISO1888	ISO3341	ISO1887	ISO 3344
硅烷型	公称值±1	≥0.3N/Tex	0.5±0.1	≤0.1

注: 可根据客户要求生产不同卷重, 不同TEX, 内退或外退, 接头或者不接头产品。


规格参数

产品牌号	玻璃类型	粗纱线密度TEX	纤维直径[μm]
ECT4301H-1200 ECT4301H-2400	ECT、ER	1200 2400	16 17

包装方式

- 每个纱团用热收缩膜进行包装,
- 托盘或纸箱, 每个托盘可放48个或64个纱团, 每个纱团重量18-24kg。
- 托盘堆高不大于2层, 纸箱堆高不大于5层。

托盘包装示意图



存储

如无特殊要求, 产品应堆放于干燥凉爽处, 如若不用, 请勿打开包装物, 以免受潮。

地址: 重庆市大渡口区建桥工业园区B区
 邮编: 400082 网站: www.cpicfiber.com
 技术支持. 电话: (+86-23)68157743 (+86-23)68157178
 市场部. 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822
 销售部. 电话: (+86-23)68157818 (+86-23)68157583 传真: (+86-23)68157813



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001